

Flexa Loodvrije Menie



Een matte, roestwerende grondverf voor binnen en buiten op basis van alkydhars en zinkfosfaat als roestwerend bestanddeel.

Toepassing:

Geschikt als roestwerende grondverf voor binnen en buiten op ijzer en staal. Vooral voor ondergronden die moeilijk te ontroesten zijn. Ook geschikt voor houtwerk dat direct in contact komt met schoon metselwerk.

Producteigenschappen:

- Roestwerend
- Uitstekende hechting
- Goed schuurbaar
- Ook toepasbaar op hout

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	48 uur	24 uur
Schuurbaar:	48 uur	24 uur
Doorgehard:	4 dagen	2 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.

Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Mat

Rendement:

Ca. 12 m²/l.

Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Rol
Reinigen gereedschap	Varkenshaar/Kunststof Alabastine Kwastenreiniger	Lakviltroller

Systeeminformatie:

Onbehandeld metaal:

1. Ontvetten met wasbenzine.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P24-P36 en stofvrij maken. Blank metaal intensief schuren met schuurpapier P60-P80.
3. Direct na schuren en ontvetten één laag Flexa Loodvrije Menie aanbrengen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
4. Opnieuw één laag Flexa Loodvrije Menie aanbrengen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
5. Afwerken met elke water- of terpentineverdunbare Flexa lak.

Onbehandeld hout:

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti e.d.) extra ontvetten met onverdunde Alabastine Verfreiniger.
2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Twee lagen Flexa Loodvrije Menie aanbrengen, tussen de lagen schuren en stofvrij maken.
4. Afwerken met elke water- of terpentieverdunbare Flexa lak.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:

Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur:

Oranje.

Verpakking:

250 ml en 750 ml.

Informatie:

Bezoek: www.flexa.nl

Mail uw vraag naar: info@flexa.nl

Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:

spoelverfnooitdoordegootsteen.nl

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etiketstekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.