



Voor oplosmiddelhoudende verven en vernissen ter voorkoming van kraters of visogen.

#### Toepassing

- Additief voor 1 en 2 component oplosmiddelhoudende lakken en vernissen
- Binnen en buiten toepasbaar

#### Eigenschappen

- Ter voorkoming van oppervlakte problemen zoals kraters, visogen en "hamerslag effect"

#### Product

Bindmiddelbasis: Polyethersiloxan, Fluortenside

Verpakking: 75 ml

Verbruik: Ca. 15 ml per liter verf toevoegen

Dichtheid: Ca. 0,89 g/cm<sup>3</sup>

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermt

#### Applicatie

Niet van toepassing

#### Bijzondere aanwijzing

Voor gebruik het flesje even schudden. De juiste hoeveelheid aan de oplosmiddelhoudende verf of vernis toevoegen en vervolgens de verf goed doorroeren. Aangezien niet altijd de oorzaak een siliconen besmetting is, dient altijd eerst een proefvak opgezet te worden.

#### Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

#### Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.  
2-9-2022.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T



Voor watergedragen verven en vernissen ter voorkoming van kraters of visogen.

## Toepassing

- Additief voor 1 en 2 component watergedragen lakken en vernissen
- Binnen en buiten toepasbaar

## Eigenschappen

- Ter voorkoming van oppervlakte problemen zoals kraters, visogen en "hamerslag effect"

## Product

*Bindmiddelbasis:* Polyether gemodificeerde siloxaan

*Verpakking:* 75 ml

*Dosering:* 1-5 %

*Verbruik:* Ca. 10 ml tot 50 ml per liter verf toevoegen

*Dichtheid:* Ca. 0,95 g/cm<sup>3</sup>

*Opslag:* Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermt

## Applicatie

Niet van toepassing.

## Bijzondere aanwijzing

Voor gebruik het flesje even schudden. De juiste hoeveelheid aan de watergedragen verf of vernis toevoegen en vervolgens de verf goed doorroeren. Aangezien niet altijd de oorzaak een siliconen besmetting is, dient altijd eerst een proefvak opgezet te worden.

## Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

## Kentekenen

Zie veiligheidsblad.



---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.  
26-10-2023.