



# TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE **AkzoNobel**

## SILVATANE CLASSIC SATIN



### SILVATANE CLASSIC SATIN

#### Zijdeglanzende blanke lak

- ✓ Slijt-, stoot- en krasvaste vernis
- ✓ Bestand tegen schoonmaakmiddelen, alcohol en water

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**Silvatane Classic Satin** is een hoogwaardige, zijdeglanzende alkyd-urethaan vernis voor binnen.

## GEBRUIK/TOEPASSING

**Silvatane Classic Satin** wordt toegepast op deuren, ramen, lambrisering, plafonds en meubelen. Het is een vernis met een zeer hoge hardheid en hierdoor goed bestand tegen beschadiging.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	blank
Volumepercentage vaste stof	42%
Dichtheid	0,92 kg/dm <sup>3</sup>
Glans	zijdeglans
Aanbevolen droge laagdikte	30 micrometer
Leverbaar in de kleur	blank

## VERWERKING VAN HET PRODUCT

### Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

### Kwast en roller

Type verdunning	terpentine
Volumepercentage verdunning	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	terpentine

### Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Kleefvrij	ca. 4 uur
Overschilderbaar	ca. 8 uur

### Theoretisch rendement

14 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond

### Opmerking:

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving.

Om een goede bescherming te verkrijgen is het nodig een minimaal aantal lagen aan te brengen, variërend van 2 lagen voor normaal binnenwerk tot 4 lagen voor bijvoorbeeld tafelbladen en vloeren.

Schuren tussen de lagen wordt ten zeerste aanbevolen voor een strak en glad eindresultaat en een optimale hechting.

Zorg dat de laatste kwaststreken steeds in de richting van de houtnerf gaan en vermijd plaatselijk dikke overlappingsen.

## SYSTEEMINFORMATIE

### Nieuw werk

Droog schuren en afstoffen.

Tropische houtsoorten dienen te worden ontvet met een daarvoor geëigend middel.

Afwerken met 2 à 3 lagen **Silvatane Classic Satin**.

### Onderhoud bestaand werk

Afwassen met een verfreiniger.

Geheel matschuren (droog of waterproof schuurpapier)

Afwerken met 1 à 2 lagen **Silvatane Classic Satin**.

## RELEVANTE INFORMATIE

<a href="#">Trimetal Infoblad 004</a>	Uitleg op de gegevens uit het tds
<a href="#">Trimetal Infoblad 009</a>	Algemene bepalingen voor schilderwerk
<a href="#">Trimetal Infoblad 049</a>	Schuurschema

## VEILIGHEID / HYGIËNE

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	blank
Vlampunt volgens ISO 1516	> 40°C
VOS-EU-grenswaarde	cat. A/e < 400 g/l
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

## ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	0,25 liter, 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



AkzoNobel Decorative Coatings bv  
**Trimetal Bouwverven**  
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland  
Afdeling Technical Support, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

**071 711 99 40**  
[trimetal.nl](http://trimetal.nl)