

Flexa Mooi Makkelijk Radiatoren



Een zijdeglanzende, kras- en stootvaste, watergedragen grond – en aflak in één voor binnen. Makkelijk in gebruik.

Toepassing:

Geschikt voor binnen op metalen radiatoren of warmwaterleidingen die onbehandeld of reeds geschilderd zijn. **Niet toepasbaar direct over roest.**

Producteigenschappen:

- Sneldrogend
- Hittebestendig, bestand tegen temperaturen tot ca. 80°C
- Vergeelt niet
- Geurarm

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	12 uur	6 uur
Overschilderbaar:	12 uur	6 uur
Doorgehard:	14 dagen	14 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken. Vermijd krassen en stoten de eerste 14

dagen na het aanbrengen van de lak. De lak moet eerst goed uitharden.

Glansgraad:

Zijdeglans

Rendement:

Ca. 9 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast	Lakviltroller Universeel
Reinigen gereedschap/ verdunding:	Water	Water

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger of Hammerite Metaalontvetter (kaal metaal)
 2. Kaal en of geroest staal opruwen grofte P60 – P80 tot weer het egaal blanke staal. Eventuele beschadigingen herstellen met Alabastine Polyester & Metaal Vuller. Stofvrij maken en nogmaals ontroesten. Direct hierna Flexa Grondverf voor Metaal in twee lagen aanbrengen.
 3. Afwerken met twee lagen Flexa Mooi Makkelijk Radiatoren. Tussen de lagen matteren met een kunststof schuurpad.
- Behandelde ondergrond:
1. Reinigen en ontvetten met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.
 2. Slecht hechtende delen verwijderen door grof schuren. Korrelgrote P60 – P80.
 3. Kaal en of geroest staal opruwen grofte P60 – P80 tot weer het egaal blanke staal. Eventuele beschadigingen herstellen met Alabastine Polyester & Metaal Vuller. Stofvrij maken en nogmaals

ontroesten. Direct hierna Flexa Grondverf voor Metaal in twee lagen aanbrengen.

4. (nieuw) Intacte lagen middelgrof grofte P220 – P280 schuren en stofvrij maken. Nogmaals reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger
5. Afwerken met twee lagen Flexa Mooi Makkelijk Radiatoren. Tussen de lagen matteren met een kunststof schuurpad

Vermijd krassen en stoten de eerste 14 dagen na het aanbrengen van de lak. De lak moet eerst goed uitharden.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Kant-en-klaar en mengbaar in vele kleuren.
Verpakking:	750 ml.
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:

[spoelverfnooitdoordegootsteen.nl](https://www.spoelverfnooitdoordegootsteen.nl)

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.