

Technische Fiche

Sigma Unigrund S

3083BE



Omschrijving	Solventgedragen fixeer- en voorstrijkmiddel voor binnen en buiten op basis van polyurethaanhars.
Gebruiksdoel	Geschikt voor het vastzetten van poederende en krijtende mortel- en verfresten op poreuze ondergronden. Het binden van een poederend oppervlak van sommige bouwmaterialen, bvb. licht afzandende mortels, gasbeton en gipsachtige ondergronden. Het opheffen van de zuiging van niet eerder behandelde vlakken. Als voorbehandeling van ondergronden die met dispersiegebonden sierpleisters of muurverven worden afgewerkt. Uitstekend toepasbaar op gipsgebonden platen.
Voornaamste kenmerken	• Diep penetrerend • Uitstekend hechtvermogen • Gemakkelijk verwerkbaar • Niet geschikt als isolatielaag • Laag verbruik
Kleur en glans	• Kleurloos • Mat tot eiglans, afhankelijk van de ondergrond
Basisgegevens	• Dichtheid: ca. 0,84 g/cm³ • Vaste stof: ca. 20 vol. % • Overschilderbaar na: ca. 8 uur • Vlampunt: boven 29°C De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.
Rendement	<u>Praktisch rendement</u> 4 - 12m²/l. Op verzande ondergronden: 4 m²/l. Mede afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond.
Ondergrond- condities	De ondergrond moet schoon, droog, poreus en draagkrachtig zijn. Slecht hechtende oude verflagen moeten verwijderd worden. Verse alkalihoudende reparatievlekken laten uitreageren.
Verwerkings- condities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en drogingsproces niet beneden 5°C

Technische Fiche

Sigma Unigrund S

3083BE



Instructies voor gebruik

Mengverhouding

Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond: Sigma Unigrund S onverdund tot maximaal 1:1 verdund met white-spirit toepassen.

De verdunningsverhouding moet altijd zo gekozen worden dat geen glanzende grondeerfilm zichtbaar blijft.

Verwerking

Borstel ; geen verfol of spuit gebruiken, aangezien daarmee geen goede verankering zal plaatsvinden.

Applicatiemethode

Het gronderingsmiddel ruim opbrengen en door de poederende resten strijken. Indien nodig twee keer behandelen (nat-in-nat).

Sigma Unigrund S dient in de ondergrond te dringen, hetgeen aan de glansgraad kan worden gecontroleerd ; die behoort praktisch mat te zijn.

Reiniging gereedschap

Verdunning white-spirit

Veiligheids- maatregelen

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

EMG

10100DN3083