

## ALGEMEEN

Omschrijving	Histor Perfect Base is de perfecte basis voor al je schilderwerk. De Grondverf MDF is sneldrogend en heft de zuigende werking van het MDF op, voor een langdurig mooi eindresultaat.	
Gebruiksdoel	Grondverf voor MDF binnen. Ook geschikt voor andere houten ondergronden binnen.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sneldrogend</li><li>• Heft de zuigende werking op</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extra dekkend</li><li>• Watergedragen</li></ul>
Kleur	Wit en Grijs	
Glans	Mat	

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<b>Algemeen</b> Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.
	<b>Beschadigingen</b> Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt vulmiddel.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<b>Schuren</b> De gehele ondergrond goed mat schuren met fijn schuurpapier (P240-P320). Voor een optimale hechting op bestaande verflagen is het aan te raden om zoveel mogelijk machinaal te schuren met fijn schuurpapier.
	<b>Afwerken</b> Minimaal twee lagen Histor Perfect Base Grondverf MDF aanbrengen. Daarna afwerken met Histor binnenlak: Histor Perfect Finish Houtlak, Histor Perfect Finish Kenkenkastjes of MY Color lak.
	<b>Algemeen</b> Gave, goed hechtende verflagen reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.
	<b>Beschadigingen</b> Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt vulmiddel.
	<b>Schuren</b> De gehele ondergrond goed mat schuren met fijn schuurpapier (P240-P320). Voor een optimale hechting op bestaande verflagen is het aan te raden om zoveel mogelijk machinaal te schuren met fijn schuurpapier.
	<b>Bijwerken</b> Eventuele kale delen bijwerken met minimaal twee lagen Histor Perfect Base Grondverf MDF.
<b>Afwerken</b> Afwerken met Histor binnenlak: Histor Perfect Finish Houtlak, Histor Perfect Finish Kenkenkastjes of MY Color lak.	

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen in slechte staat

### Algemeen

Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren of afbijten. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.

### Beschadigingen

Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt vulmiddel.

### Schuren

De gehele ondergrond goed mat schuren met fijn schuurpapier (P180-P240). Voor een optimale hechting op bestaande verflagen is het aan te raden om zoveel mogelijk machinaal te schuren met fijn schuurpapier.

### Bijwerken

Kale delen bijwerken met minimaal twee lagen Histor Perfect Base Grondverf MDF. Als alle verflagen zijn verwijderd dan twee lagen Histor Perfect Base Grondverf MDF aanbrengen op de ondergrond.

### Afwerken

Afwerken met Histor binnenlak: Histor Perfect Finish Houtlak, Histor Perfect Finish Kenkenkastjes of MY Color lak.

Belangrijke aanwijzing

Bij het schilderen van watergedragen verf zoals de Histor Perfect Base Grondverf MDF is het niet nodig om tussen de verschillende lagen te schuren als je binnen 3 dagen de volgende laag aanbrengt. Wanneer je na 3 dagen een volgende laag aan gaat brengen is het advies om te schuren met een fijn schuurpapier (P240-P320)

## VERWERKING

Gereedschap

Kwast en roller geschikt voor het schilderen van watergedragen verf.

Voor gebruik

Verf goed roeren.

Temperatuur

Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

Rendement

### Theoretisch rendement

Ca. 14 m<sup>2</sup>/l. Zie ook de informatie op de verpakking.

### Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

## DROGING

Stofdroog

Na ca. 1 uur.

Schuurbaar

Na ca. 4 uur.

Overschilderbaar

Na ca. 4 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

## REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.
Gereedschap	Ga je dezelfde of de volgende dag weer verder met schilderen, doe de kwast en roller dan in folie of plastic. Ben je klaar met schilderen, laat de kwast en/of roller dan droog en hard worden. Hierna mag dit als normaal huisafval worden behandeld. Spoel verf nooit door de gootsteen, ook niet bij het schoonmaken van je kwasten. Verfresten kun je weggooien bij een inleverpunt voor klein chemisch afval.
Droge verflaag	Als je het nieuwe schilderwerk wilt schoonmaken, raden we aan om dit pas na ongeveer een week te doen met een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.

## PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege verpakkingen overgieten in een kleinere verpakking of blik helpt indrogen voorkomen.
Verpakking	0.75 liter; 2.5 liter
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.