Histor Perfect Finish Wandtegel Mat

april 2026

ALGEMEEN

Omschrijving	Lak en grondverf in één. Watergedragen.
Gebruiksdoel	Schilderen van wandtegels binnen. Let op: niet geschikt voor wandtegels in het natte douchegedeelte, wel voor overige wandtegels.
Voornaamste kenmerken	• Vochtbestendig • Geen grondverf nodig • Watergedragen • Verkleurt niet • Gemakkelijk verwerkbaar
Kleur	In vrijwel elke kleur te mengen en beschikbaar in een aantal kant-en-klaar kleuren.
Glans	Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Algemeen Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met een geschikte ontvetter. Afwerken Minimaal twee lagen Histor Perfect Finish Wandtegel Mat aanbrengen.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Algemeen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met een geschikte ontvetter. Ondergrond goed mat schuren. Bijwerken Kale delen eerst bijwerken met Histor Perfect Finish Wandtegel Mat in de huidige laagdikte. Afwerken Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Wandtegel Mat.
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	Algemeen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met een geschikte ontvetter. Ondergrond goed mat schuren. Bijwerken Kale delen eerst bijwerken met Histor Perfect Finish Wandtegel Mat in de huidige laagdikte. Afwerken Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Wandtegel Mat.

VERWERKING

Gereedschap	Kwast en roller geschikt voor het schilderen van watergedragen verf.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Droge laagdikte	Verf in een mooie laagdikte aanbrengen. Aanbevolen: ca. 40 micrometer.
Temperatuur	Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

Histor Perfect Finish Wandtegel Mat

april 2026

VERWERKING

Rendement	**Theoretisch rendement** Ca. 13 m^2/l. Zie ook de informatie op de bus. **Praktisch rendement** Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.
Gereedschap	Ga je dezelfde of de volgende dag weer verder met schilderen, doe de kwast en roller dan in folie of plastic. Ben je klaar met schilderen, laat de kwast en/of roller dan droog en hard worden. Hierna mag dit als normaal huisafval worden behandeld. Spoel verf nooit door de gootsteen, ook niet bij het schoonmaken van je kwasten. Verfresten kun je weggooien bij een inleverpunt voor klein chemisch afval.
Droge verflaag	Na ca. 1 week met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.
Verpakking	0,75 liter.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland B.V., Oceanenweg 2, 1047 BB, Amsterdam. Technical Support, Tel. 088-4900000, info@histor.nl, www.histor.nl.
PPG Coatings Belgium bv/srl, Corda Campus, Kempische Steenweg 297 - bus 7, 3500 Hasselt, Tel. 011-278701, info@histor.be, www.histor.be.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.